

## Fijador H30 Fijación Débil AMBRO-SOL 50ml

Referencia: I271  
EAN-13: 8034108892726  
Marca: AMBRO-SOL



8 034108 892726 >

- Fijación confiable con desmontaje sencillo: Su nivel de resistencia es óptimo para mantener uniones seguras sin dificultar su posterior desmontaje con herramientas estándar.
- Alta resistencia química: Su fórmula es resistente a la acetona, aceite de motor y gasolina, garantizando un excelente rendimiento en entornos exigentes.
- Mayor seguridad en ensamblajes mecánicos: Evita que tornillos y piezas roscadas se aflojen por vibraciones, reduciendo riesgos en estructuras y maquinarias.
- Facilidad de aplicación y eliminación: Gracias a su fijación débil, el usuario puede desmontar las piezas con herramientas convencionales sin necesidad de aplicar calor o productos especiales.

### Descripción general

El Fijador débil Ambro-Sol es un adhesivo mecánico de baja resistencia diseñado para mantener tornillos, tuercas y piezas roscadas en su lugar sin impedir su posterior desmontaje.

Su fórmula avanzada minimiza el riesgo de aflojamiento debido a vibraciones y condiciones ambientales adversas, asegurando una fijación confiable y duradera.

Con una capacidad de relleno de hasta 0,50 mm, este fijador se adapta a diversas medidas de rosca, proporcionando un ensamblaje seguro en componentes metálicos de diferentes tamaños.

Además, su resistencia a productos químicos como acetona, aceite de motor y gasolina lo convierte en una opción ideal para entornos industriales y automotrices.

Su viscosidad de 1200cps facilita la aplicación controlada del producto, mientras que su tiempo de endurecimiento, entre 15 y 30 minutos para manipulación y 12 horas para curado total, permite una rápida instalación sin comprometer la seguridad.

El fijador débil Ambro-Sol es una excelente alternativa para aplicaciones donde se requiere resistencia moderada y la posibilidad de desmontaje sin herramientas especializadas.

### Recomendaciones de uso

Limpieza previa: Antes de aplicar el fijador, limpia bien las superficies internas y externas para eliminar suciedad, grasa y residuos.

Uso de activador (opcional): Si el tiempo de polimerización es demasiado lento, utiliza un activador para acelerar el proceso de fijación.

Agitación del producto: Agita el envase vigorosamente antes de aplicar el fijador para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación correcta: Aplica el fijador en la rosca macho sin cubrir el primer filete y evita que la boquilla del envase toque superficies metálicas.

Tiempo de curado: Deja que el fijador actúe el tiempo recomendado según las condiciones ambientales y el tipo de material.

### Recomendaciones de mantenimiento

Almacenamiento adecuado: Guarda el fijador en un lugar seco y evita temperaturas extremas inferiores a 5°C o superiores a 45°C para conservar su efectividad.

Cierre hermético del envase: Despues de cada uso, asegúrate de cerrar bien el recipiente para evitar la evaporación y deterioro del producto.

Evitar exposición a la luz solar: Mantén el fijador alejado de fuentes de calor y luz directa para prolongar su vida útil y preservar su fórmula química.

## Características

Olor	Característico de disolvente
Capacidad (en ml)	50
Densidad relativa	a 20°C 1,06 ÷ 1,10 g/ml
Punto de inflamabilidad	> 100° C
Viscosidad a 23°C	1200cps (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)
Diámetro máximo filete	M36
Capacidad de relleno	Aprox. 0,50 mm
Resistencia fuerza de torsión	Aprox. 6 N.m ISO 10964
Resistencia destornillamiento	Ruptura - Aprox. 4 N.m hasta 12N.m
Resistencia destornillamiento	Restante - Aprox. 2 N.m hasta 6N.m
Temperatura de ejercicio	-50°C - +150°C
Tiempo de endurecimiento	Manipulación: 15-30 min
Tiempo de endurecimiento	Final: 12 horas
Resistencia a	Acetona, aceite motor, gasolina.

## Acabados

Color	Morado
-------	--------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	3
Alto artículo (cm)	14

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Botella

## Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ADHESIVOS, COLAS Y PEGAMENTOS / ADHESIVOS ESPECÍFICOS (08090102)
-------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>