

## Barras de cola para materiales difíciles



8 423303 305078 >

Referencia: 0430507  
EAN-13: 8423303305078  
Marca: SALKI

Variante: Ø12 x 195 mm

- Temperatura de aplicación 180 - 210°C
- Punto reblanecimiento 88 ± 5°C
- Viscosidad (180°C) 9.000 ± 2.500 cP
- Tiempo Abierto 30 - 40 s
- Tiempo Fijación 15 - 20 s

### Descripción general

Temperatura de aplicación 180 - 210°C

Punto reblanecimiento 88 ± 5°C

Viscosidad (180°C) 9.000 ± 2.500 cP

Tiempo Abierto 30 - 40 s

Tiempo Fijación 15 - 20 s

### Características

Variante Ø12 x 195 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Gramos
Cantidad de contenido	500.00
Presentación	Blíster

### Enlaces

[pdf](#) [Ficha de Seguridad](#)