

Barras de cola para cerámica y juntas



Referencia: 0431107
EAN-13: 8423303311079
Marca: SALKI

Variante: Ø12 x 195 mm

- Temperatura de aplicación 170°C - 210°C
- Punto reblandecimiento 87 ± 5°C
- Viscosidad (180°C) 10.000 ± 3.000 cP
- Tiempo Abierto 40 - 50 s
- Tiempo Fijación 20 - 25 s



Descripción general

Temperatura de aplicación 170°C - 210°C
Punto reblandecimiento 87 ± 5°C
Viscosidad (180°C) 10.000 ± 3.000 cP
Tiempo Abierto 40 - 50 s
Tiempo Fijación 20 - 25 s

Características

| | |
|----------|--------------|
| Variante | Ø12 x 195 mm |
|----------|--------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido | Gramos |
| Cantidad de contenido | 500.00 |
| Presentación | Blíster |