

## Pintura resinas PU 400 AMBRO-SOL spray 400ml



Referencia: B4007016  
EAN-13: 8050038876872  
Marca: AMBRO-SOL

Color: RAL 7016 GRIS ANTRACITA

- Fórmula ecológica: Con un 90% menos de disolventes convencionales, lo que reduce emisiones contaminantes y olores fuertes.
- Aplicación versátil: Compatible con una amplia gama de materiales, asegurando un acabado profesional en diversas superficies.
- Mayor seguridad y confort: Su bajo nivel de disolventes minimiza la toxicidad y reduce los olores agresivos, permitiendo su uso en espacios cerrados con ventilación adecuada.
- Durabilidad y resistencia: Su alta adherencia y flexibilidad garantizan un acabado resistente al desgaste y al envejecimiento, reduciendo la necesidad de retoques frecuentes.

### Descripción general

El Esmalte Spray Base Agua 400 ml (B400) es un recubrimiento avanzado a base de resinas de poliuretano en dispersión acuosa, donde el 90% de los disolventes convencionales han sido reemplazados por agua, ofreciendo una opción más sostenible y con menor impacto ambiental.

Su fórmula innovadora permite una aplicación uniforme y de gran adherencia sobre múltiples superficies, como metales, madera, vidrio, cerámica, plásticos, papel y poliestireno expandido.

Disponible en acabados brillantes y mates según la carta de colores RAL, este esmalte garantiza una protección duradera con una excelente resistencia a factores externos.

Su uso es ideal tanto para trabajos de bricolaje como para aplicaciones profesionales, proporcionando un acabado de alta calidad y sin la emisión de olores fuertes.

Gracias a su composición de resina PU, se obtiene una capa protectora flexible y resistente al desgaste, asegurando una mayor longevidad en superficies tratadas.

Su aplicación en aerosol facilita un pintado uniforme, evitando goteos y optimizando el rendimiento del producto.

### Recomendaciones de uso:

Preparación adecuada de la superficie: Limpiar, desengrasar y secar bien antes de aplicar el esmalte para mejorar la adhesión y el acabado.

Agitación previa: Agitar vigorosamente el envase durante al menos un minuto antes de la aplicación para asegurar una mezcla homogénea.

Aplicación en capas ligeras: Pulverizar a una distancia de 20-30 cm en varias capas cruzadas para lograr una cobertura uniforme y evitar acumulaciones de pintura.

Respetar los tiempos de secado: Dejar secar al tacto por al menos 90 minutos y evitar el contacto con agua o humedad durante 7-8 días para una curación completa.

Condiciones ambientales óptimas: No aplicar en temperaturas inferiores a 10°C ni en ambientes con alta humedad para evitar alteraciones en el secado.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Evitar productos agresivos: No limpiar la superficie pintada con amoníaco o detergentes a base de alcohol para conservar el acabado original.

Almacenamiento adecuado: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz directa para preservar sus propiedades.

Uso de boquillas alternativas: Para efectos específicos, se pueden utilizar diferentes tipos de boquillas compatibles con el spray.

## Características

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Color                     | RAL 7016 GRIS ANTRACITA                       |
| Olor                      | Suave                                         |
| Capacidad (en mm)         | 400                                           |
| Composición               | Resina PU                                     |
| Densidad relativa         | a 20°C 0,78 ÷ 0,82 g/ml                       |
| Punto de inflamabilidad   | Inf. 0° C extremadamente inflamable           |
| Temperatura de aplicación | Da 10°C a 130°C                               |
| pH                        | 9                                             |
| Brillo                    | Da 10-20 gloss (opaco) a 80-90 Gloss (brillo) |
| Solubilidad               | Soluble en Agua                               |
| Espesor 2 manos           | 30-40 micra (aprox)                           |
| Presión                   | a 20°C 5,0 ± 0,5 bar                          |
| Tiempos de secado T=20°C: | Secado al tacto -> 90 minutos                 |
| Tiempos de secado T=20°C: | Secado en profundidad 36/48 horas             |

## Acabados

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Color | RAL 7016 GRIS ANTRACITA |
|-------|-------------------------|

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / ESMALTES METALES NO FERREOS (08091001) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TECNICA</a>   |
| pdf | <a href="#">CARTA COLORES</a>   |
| pdf | <a href="#">FICHA SEGURIDAD</a> |