

## Silkron Ht Silene Fluido



Referencia: 72907  
EAN-13: 8410410729071  
Marca: Krafft

Capacidad: 30 kg

8 410410 729071 >

### Descripción general

Sellante de silicona fluida blanca autonivelante y mono-componente de base acética para la formación de juntas o revestimientos con resistencia excepcionalmente buena a la abrasión y a temperaturas elevadas (hasta 280°C).

Endurece muy rápidamente a temperatura ambiente por contacto con la humedad ambiental.

Gran resistencia a aceites minerales y algunos disolventes.

### Ventajas

Certificado para uso en contacto con alimentos.

Gran poder desmoldeante.

Resistente en un amplio rango de temperaturas.

Permanentemente flexible.

Gran resistencia a aceites minerales.

Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

### Aplicaciones

Sellante-adhesivo para formación de revestimientos o juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas.

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos según Real Decreto 847/2011, del 17 de Junio.

Recomendado para procesos con masas precocidas.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### CERTIFICACIONES:

Real decreto 847/2011, del 17 de junio.

- UNE?EN 1186?1; UNE?EN 1186?3, Migración global en simulante acuoso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 1 y 3.
- UNE?EN 1186?2, Migración global en simulante graso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 2 (Factor de corrección 2).
- UNE?EN 13130?1; Migración específica de Estaño.

### Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

## Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

## Clasificación ADR

NO ADR

## Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.  
En general, no requiere imprimación previa.  
Aplicar entre +5°C y +45°C.  
Curado a temperatura ambiente y postcurado a 250°C durante 1 hora.  
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24?48 h.  
No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

## Características

Capacidad	30 kg
Material del envase	Plástico

## Acabados

Color	Pasta fluida blanca autonivelante.
-------	------------------------------------

## Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	30,00
--------------------	-------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	33,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	48,90

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.72907</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.72907</a>